

# PRODUKTBLAD



Förpackning  
Patron 310 ml

weber neutral silicone är en höglastisk alkoxybaserad silikonfogmassa för in- och utvändigt bruk. Antimögelbehandlad för användning i våtrum.

Kulörer: White, Marble, Silver grey, Smoke, Grey, Medium grey, Dark grey, Antracit, Cream och Transparent. Kulörerna är färgavstämda till fogmassorna classic- och rapid grout.

## Användningsområde

Weber neutral silicone är antimögelbehandlad för användning i våtutrymmen.

Har god vidhäftning mot kakel, klinker, trä, glas, plast, metall (ej koppar), betong, målade ytor utan förbehandling med primer.

Neutral silicone är fukthärdande vilket innebär att den reagerar med fukt i luft och material. Det innebär också att fogen härdar och bildar skinn snabbare när det är hög luftfuktighet (sommar och höst) än när luften är torr (vinter).

weber neutral silicone rekommenderas inte till akvarier, marmor, natursten, tegel samt vid fogning under vatten.

## Kulörer

- 10 Transparent
- 11 White
- 12 Marble
- 13 Silver grey
- 14 Smoke
- 15 Concrete grey
- 16 Grey
- 17 Medium grey
- 18 Dark grey
- 19 Anthracite
- 20 Graphite
- 31 Cream
- 32 Oak
- 33 Tan
- 34 Nougat
- 35 Khaki
- 36 Mocca
- 37 Chocolate
- 38 Leather
- 39 Brick
- 40 Mahogany

## Lagring

12 månader i oöppnad förpackning.  
Lagras torrt och frostfritt.

## Underlag

Neutral silicone har bra vidhäftning mot:  
Kakel

Klinker  
Granitkeramik  
Glas  
Hård PVC  
Trä  
Metaller som aluminium, galvat stål, rostfritt, gjutjärn, (ej koppar)  
Betong  
Målade ytor

### Förbehandling

Kontaktytorna ska vara torra och rena och fria från fett och andra föroreningar.

### Applicering

Maskera vid behov fogkanterna med maskeringstejp. Skär av främre delen av gängtappen. Skruva på patronspetsen och snedskär spetsen till samma diameter som fogens bredd. Placera patronen i en patronpistol och applicera silikonfogmassan i fogen.

Eftersläta fogen inom 10 minuter med gummispackel eller fogpinne doppad i såpvatten. Avlägsna maskeringstejpen.

Rekommenderad fogbredd: 6-25 mm.

### Observera

Silikon (neutralt härdande) kan ibland missfärgas utav cigarettök samt emissioner från bitumen/asfalt, lack och färg, vissa rengöringsmedel, produkter som innehåller formaldehyd, virkesimpregnering, polyurethanskum mm.

Eventuell missfärgningen syns genom att en vit fog upplevs som gul. Missfärgningen är endast estetisk och påverkar inte funktionen.

Ovan gäller alla neutralt härdande silikoneroberoende fabrikat.

För att undvika missfärgning, vänta 1-2 dagar med att måla med alkydfärg, lägga parkettgolvet i närliggande rum och att installera våtrumsmöblerna.

För att försäkra sig om en kritvit fog rekommenderar vi vår special silicone.

Ohärdad massa avlägsnas med Aceton, härdad silikonfogmassa avlägsnas mekaniskt. Produkten är inte övermålningsbar.

Silikonero (ättiksyre härdande) bör ha genomhärdat innan fogning sker med neutralt härdande silikon. Annars finns risk för långsam härdning.

### Miljöinformation

Deponeras enligt lokala föreskrifter.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	En patron räcker till: Fogbredd x Fogdjup 4 mm x 3 mm = 24 lpm 6 mm x 3 mm = 16 lpm 10 mm x 5 mm = 6 lpm 15 mm x 6 mm = 3 lpm Angivna värden beträffande materialåtgång är ungefärliga. Avvikelser uppåt och nedåt kan förekomma.
Appliceringstemperatur	+ 5°C till + 40°C.
Skinntid	Skinnbildning mellan 5-30 min beroende på temperatur och luftfuktighet.
Härdtid	Härdar 2-3 mm/24 tim.
Temperaturbeständighet	- 40 - + 100°C

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.